

ADESTUK

MORTERO DE COLOR ESPECIAL PARA RECRUBRIMIENTO Y TEXTURIZACIÓN DE MUROS



Descripción: **ADESTUK ADEIOOO** es un mortero especial diseñado para dar acabados decorativos y texturizados como recubrimiento en muro. Está formulado a base de cemento y agregados minerales de granulometría controlada, aditivos especializados y microfibras de origen natural y sintéticas que brindan gran trabajabilidad y durabilidad.

Usos: **ADESTUK ADEIOOO** se utiliza en muros y paneles de block y/o yeso, ladrillo, tabicón, aplanados de cemento, plafones, tablaroca, zarpeo, durock o afine sobre superficies porosas de cemento, entre otras.

Ventajas

- ✓ Fácil instalación debido a su gran trabajabilidad y consistencia
- ✓ Da textura y color a la instalación en una sola aplicación
- ✓ Presencia de fibras que refuerzan la aplicación y confieren gran durabilidad.
- ✓ Precio competitivo y gran relación precio-calidad

Aplicación

1. En una charola o cubeta de plástico, agregar de 5 a 6 L de agua potable limpia por cada bulto de 20 kg de **ADESTUK**.
2. Revolver continuamente utilizando una mezcladora eléctrica a bajas revoluciones hasta obtener una mezcla homogénea libre de grumos.
3. Dejar reposar la mezcla 10 minutos para que los aditivos actúen perfectamente. Mezcla de nuevo sin agregar más agua.
4. Asegurarse que el sustrato sobre el que se va a instalar se encuentre limpio, seco y libre de cualquier agente que pueda afectar la correcta adherencia del producto. Si la superficie es muy porosa considérese sellar el muro con una mano de **ADBOND PLUS** aplicándolo utilizando brocha o rodillo.
5. Aplicar el producto sobre el muro utilizando una llana lisa o una flota de goma o esponja, colocar una porción generosa y con la herramienta ir cubriendo completamente la superficie procurando mantener el mismo nivel en toda la aplicación. El espesor máximo de la aplicación puede alcanzarse con la colocación de más capas subsecuentes. Se recomienda no exceder los 5 cm de grosor.
6. Para dar textura dejar secar 15 minutos al tacto la aplicación y posteriormente humedecer la flota de goma o esponja y frotar ligeramente haciendo movimientos circulares. Si lo desea, puede utilizar herramientas e instrumentos como cepillos de cerdas suaves, rodillos para texturizar, cuchara, etc. a fin de trabajar el material aplicado y lograr el acabado final deseado.
7. Dejar secar por lo menos 48 horas antes de hacer uso de la instalación o someterla a esfuerzos abrasivos constantes.

Recomendaciones especiales de instalación:

- Utilizar en una superficie libre de polvo y grasa, siempre agua limpia, así como controlar la cantidad de agua, ya que el exceso disminuye las propiedades mecánicas del material y puede propiciar agrietamiento en la aplicación.
- Mezclar con agua en un recipiente limpio y utilizar una revolvedora para tener una uniformidad mayor en la mezcla. Preparar únicamente la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar en un tiempo máximo de 30 minutos.
- Para aplicaciones en exterior considere mezclar el producto con 1 a 2 L de **ADBOND PLUS ADEIOOO** como promotor de adherencia y ligante para reforzar el producto.

- Al aplicar sobre sustratos porosos, avejentados o maltratados es recomendado sellar el muro con **ADBOND PLUS** diluido 2:1 previo a la instalación.
- Si se desea repellar o afinar de forma rápida dejando un acabado semirugoso utilizar **ADEFINE ADEIOOO**.
- Si se desea un acabado liso o tipo pulido espejo utilizar **ADESTUK FINO**.

Rendimiento: Para fondear o nivelar muros con **ADESTUK ADEIOOO** se tiene un rendimiento de 7 a 8 m² por bulto de 20 kg, con un espesor de 2 a 3 mm. Para texturizar sobre superficies ya niveladas, **ADESTUK ADEIOOO** tiene un rendimiento de 4 a 6 m², según el diseño y con un espesor aproximado de 5 mm. Dichos rendimientos son aproximados y se presentan para propósito de estimaciones, el rendimiento puede variar de acuerdo a las características de la superficie en que se aplique y/o al espesor de mezcla que se utilice según las prácticas de instalación.

Presentación: **ADESTUK ADEIOOO** está disponible en color Blanco en sacos de 20 y 40 kg en bolsa de papel y en color Gris, Crema, Marfil, Beige, Adobe, Azul, Pistache, Mostaza, Salmón, Ladrillo, Adobe en bultos de 20 kg.

Ajustabilidad **ADESTUK ADEIOOO** tiene un tiempo de Vida en cubeta aproximado de 2 horas, tiempo durante el cual no se debe de agregar más agua en caso de pérdida de plasticidad, solamente con volver a batir el producto recuperará su consistencia apta para instalarse. Una vez colocado en muro el producto permanecerá trabajable por un lapso de 15 a 20 min dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación. No aplicar este producto a temperaturas menores de 5°C o mayores de 35°C.

Especificaciones técnicas

Densidad del producto en polvo.....	1.65 kg/m ³
Factor de agua	20-25%
Tiempo de fraguado.....	24 horas
Resistencia a la compresión	280 kg/cm ² a 28 días
Valor de retención de agua.....	65%
Tiempo de almacenaje.....	6 MESES (almacenado en un lugar libre de humedad)
Tiempo de vida útil en cubeta.....	2 horas

Nota: Es importante considerar que pasado el tiempo abierto de la mezcla adhesiva se imposibilitará realizar un correcto anclaje entre la loseta y el sustrato lo que puede ocasionar el desprendimiento de la pieza. Así mismo es importante hacer uso de la mezcla adhesiva dentro del tiempo de vida útil en cubeta, ya que posterior a ese tiempo la mezcla adhesiva comenzará a perder trabajabilidad y a deshidratarse, mermando así el desempeño y las propiedades del producto.

Precauciones: Lavarse las manos después de terminar de trabajar con el material. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 min y recibir atención médica inmediata.



CALIDAD ADEIOOO

En ADEIOOO estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de servicio y funcionalidad en el producto. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.