



Máxima Adherencia

ADHESIVOS DEL BAJÍO S. DE R.L. DE C.V.



Máxima Adherencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos de identificación del producto

Densidad a 25°C
 Color.....
 Estado físico
 Contenido en sólidos (%).

Componente A

2.74 g/cm³
 Paleta de 9 colores
 Líquida con agregado
 100

Componente B

1.04 g/cm³
 Transparente/opalescente
 Líquida
 100

Datos de aplicación

Relación de la mezcla..... componente A : componente B = 5.6:1
 Densidad de la Mezcla (g/cm³) 1.96 g/cm³
 Tiempo de limpieza con agua 60 min
 Tiempo de vida de la Mezcla..... Aprox. 35 min
 Tiempo de fraguado inicial*..... Aprox. 2 a 3 h
 Tiempo de fraguado en servicio*..... Aprox. 48 h
 Tiempo de curado completo*..... Aprox. 7 días
 Rango de temperatura de aplicación..... 16°C a 32°C
 Tiempo de vida de los componentes en envase..... 12 a 18 meses en un lugar fresco y seco

*Los tiempos descritos son indicativos y pueden variar por factores como temperatura y humedad en la obra.

Características finales

Resistencia a la compresión (ANSI A118.3) >24 N/mm²
 Resistencia a la contracción (ANSI A118.3)..... <20%
 Resistencia a la tensión (ANSI A118.3)..... >6.90 N/mm²
 Adhesión de corte de cantera (ANSI A118.3)..... >6.90 N/mm²
 Deslizamiento (ANSI A118.3)..... Sin cambios

AVISOS IMPORTANTES:

- No utilizar rodillo de púas o lana metálica sobre **ADGROUT ADE1000**.
- No aplicar **ADGROUT ADE1000** sobre soportes húmedos o sujetos a remonte capilar.
- No exponer el producto mezclado a fuentes de calor.
- No diluir **ADGROUT ADE1000** con disolventes o agua.
- Proteger el producto del agua y humedad durante 24 h posteriores a su aplicación.
- No mezclar cantidades parciales de los componentes A y B con el fin de mantener la correcta relación en la mezcla, de lo contrario causaría un incorrecto endurecimiento del producto.
- Para la limpieza del revestimiento utilizar equipos y productos específicos para el tipo de suciedad a eliminar, consultar con los fabricantes compatibilidad.
- Retirar cualquier agente químico agresivo que entre en contacto con el revestimiento.

ADVERTENCIA La información y prescripciones mencionadas en este documento, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, son meramente indicativas y en cualquier caso deberán ser confirmadas por aplicaciones prácticas concluyentes. Por lo tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a hacerlo deberá establecer si éste es adecuado o no para el uso previsto y en cualquier caso asumir toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.



CALIDAD ADE1000

En ADE1000 estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de servicio y funcionalidad en el producto. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.