



Máxima Adherencia

ADHESIVOS DEL BAJÍO S. DE R.L. DE C.V.



Máxima Adherencia

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos de identificación del producto

Peso específico a 25°C
Color
Consistencia
Contenido en sólidos (%)

Componente A

1.10 kg/L
Transparente/opalescente
Líquida
100

Componente B

1.04 kg/L
Transparente
Líquida
100

Datos de aplicación

Relación de la mezcla
Densidad de la Mezcla (kg/m³)
Viscosidad de la Mezcla (mPa-s)
Tiempo de vida de la Mezcla
Tiempo de formación de película*
Tiempo de endurecimiento inicial*
Tiempo de endurecimiento para uso*
Tiempo de curado total*
Tiempo de vida de los componentes en envase

*Los tiempos descritos son indicativos y pueden variar por factores como temperatura y humedad en la obra.

Características finales

Resistencia a la compresión (ASTM D 695) (N/mm²)
Resistencia a la flexión (ISO 178) (N/mm²)
Resistencia a la tracción (ASTM D 638) (N/mm²)
Dureza Shore D

AVISOS IMPORTANTES:

- No aplicar ADEPOXI ADEI000 a temperaturas mayores a 30 °C o menores a 10 °C.
No utilizar rodillo de púas sobre ADEPOXI ADEI000.
No aplicar ADEPOXI ADEI000 sobre soportes húmedos o sujetos a remonte capilar.
La temperatura del soporte debe estar por lo menos 3° C sobre el punto de rocío.
No exponer el producto mezclado a fuentes de calor.
No diluir ADEPOXI ADEI000 con disolventes o agua.
Proteger el producto del agua y humedad durante 24 h posteriores a su aplicación.
No mezclar cantidades parciales de los componentes A y B con el fin de mantener la correcta relación en la mezcla, de lo contrario causaría un incorrecto endurecimiento del producto.
Para la limpieza del revestimiento utilizar equipos y productos específicos para el tipo de suciedad a eliminar.
Retirar cualquier agente químico agresivo que entre en contacto con el revestimiento.

ADVERTENCIA La información y prescripciones mencionadas en este documento, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, son meramente indicativas y en cualquier caso deberán ser confirmadas por aplicaciones prácticas concluyentes. Por lo tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a hacerlo deberá establecer si éste es adecuado o no para el uso previsto y en cualquier caso asumir toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.



CALIDAD ADEI000

En ADEI000 estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de servicio y funcionalidad en el producto. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.